



NovaSpray DME

PERFORMANCES

Le NovaSpray™ DME est un **diméthyléther** de grade aérosol. Il est également connu sous l'appellation d'**éther méthylique** ou **oxyde de méthyle**. De qualité constante, il répond à l'ensemble des exigences requises pour un propulseur.

Son **excellent pouvoir solvant**, sa **miscibilité totale avec les alcools, solvants usuels, et autres propulseurs (HFC et hydrocarbures)** ainsi que sa bonne solubilité dans l'eau lui confèrent de larges possibilités d'emploi dans les formulations aérosol (*laques capillaires, déodorant, peintures...*).

De part sa **très bonne miscibilité avec l'eau** il permet **d'obtenir des formulations peu inflammables (voire ininflammables)** à taux de composés organiques volatils réduits. Il est **sans effet sur la couche d'ozone** et a **un impact négligeable sur l'effet de serre**.

SPECIFICATIONS

Caractéristiques standards	Valeurs limites
Aspect	Clair
Pureté	≥ 99,9 % poids
Teneur en méthanol	≤ 10 ppm poids
Teneur en CO ₂ , C ₃ et C ₄	≤ 100 ppm poids
Teneur en eau	≤ 100 ppm poids

CARACTERISTIQUES

		Unités	Valeurs
Formule chimique			CH ₃ -O-CH ₃
Nom chimique			méthoxyméthane
Masse molaire		g/mol	46,1
Température d'ébullition	sous 1,013 bar	°C	-24,8
Masse volumique du liquide	à 20°C à 50°C	kg/dm ³	0,67 0,61
Pression relative	vapeur saturante à 20°C vapeur saturante à 50°C	bar	4,2 10,3
Indice Kauri-Butanol			91
Solubilité du DME	dans l'eau à 20°C	% en masse	34
Solubilité de l'eau	dans le DME à 20°C	% en masse	6
Limite inférieure d'inflammabilité	dans l'air à 20°C	% en volume	3,4
Limite supérieure d'inflammabilité	sous 1,013 bar		27,0
Température d'auto-inflammation		°C	350

**CONDITIONNEMENT :**

	Bouteilles		Conteneur	Vrac
	26	88	930	5 à 20 T
Capacité (litre)				
Tare (kg)	16	38	460	
Charge (kg)	15	50	530	
Diamètre (mm)	300	300	860	
Hauteur (mm)	630	1530	2330	
Diamètre extérieur sortie (mm)	21,7	21,7	26,1	
Robinet : Pas à gauche (mm)	1,814	1,814	1,814	
Pression d'épreuve (bar)	30	33	33	

- Les caractéristiques techniques des emballages sont disponibles auprès du service commercial.
- Possibilité de remplir les emballages des clients s'ils sont conformes à la législation.
- Nous contacter pour tout autre emballage spécifique.

STOCKAGE ET VALIDITE :**Précautions pour le stockage et la manipulation :**

Les installations en France sont régies par la législation des Etablissements classés et devront être en conformité avec cette législation (ou celle du pays concerné).

- Les emballages seront placés dans un lieu sec, bien aéré, facile d'accès, à l'abri des rayons du soleil et des intempéries, à l'écart de toute source d'ignition.
- Il est recommandé de stocker tout emballage dans un local spécifique ou protégé par une clôture qui isolera l'emballage concerné.
- Tous les emballages et canalisations seront mis à la terre pour décharger l'électricité statique.
- Des détecteurs de fuite seront placés aux points bas des lieux d'utilisation et seront reliés à une alarme sonore qui sera déclenchée en cas de fuite.
- Avant l'utilisation de tout dispositif entrant en contact avec ce produit, on testera l'ensemble du matériel avec un détecteur de fuite approprié.
- Le matériel et les équipements électriques en atmosphère explosive seront en conformité avec la législation (mise à la terre, équipotentialité, matériel ATEX).

Climalife vous propose d'étudier l'implantation et le montage des cuves de stockage, des canalisations et des pompes dans le respect des réglementations en vigueur.



CONDITIONS D'UTILISATION

Ne jamais utiliser le produit sans avoir consulté la fiche de données de sécurité (F.D.S.).

Le personnel qui manipule ce produit doit recevoir une formation sur ses risques et les mesures préventives.

Ce produit est compatible et incompatible avec les matériaux suivants :

COMPATIBILITE	INCOMPATIBILITE
<p>Les matériaux plastiques :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Téflon® <p>Les matériaux élastomères :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Acier au carbone▪ Acier inoxydable	<ul style="list-style-type: none">▪ Viton®▪ Hypalon®▪ Bases fortes▪ Oxydants▪ Matières comburantes

Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif seulement. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à leur exactitude au regard de leur utilisation. L'utilisateur doit faire ses tests selon ses propres conditions d'exploitation afin de déterminer la pertinence des matériaux utilisés dans une application particulière.

Manipuler en respectant les mesures suivantes :

- Manipuler à l'écart des **sources de chaleur** (flammes ou surfaces métalliques chaudes),
- Manipuler dans des **locaux frais et ventilés**.

HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT (HSE)

Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur le site internet : www.quickfds.fr

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont donnés à titre indicatif et ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de la société Climalife. Tout utilisateur est responsable, auprès des Autorités Administratives (réglementation des établissements classés pour la protection de l'environnement) dont il dépend, du respect de la bonne mise en conformité de son installation.